GAMME ANTIROUILLES

Stop'rouille
Transformateur de rouille

- Stoppe le développement de la rouille
- Transforme la rouille en une couche noire de protection
- Recouvrable par toute peinture

Définition et usages

Antirouille agissant directement sur la rouille et pouvant être aussi appliqué sur le fer blanc ou l'acier. Présenté sous forme d'émulsion blanche en flacon ou de solution transparente en aérosol.

. Transforme la rouille en une couche noire de protection organométallique et stoppe son développement.

. Protège durablement le fer en empêchant toute nouvelle corrosion. Peut être laissé tel quel en 2 couches ou en 3 à 4 en aérosol. Est recouvrable après 18-24 heures de séchage (3 heures pour l'aérosol) par la plupart des systèmes de peinture en usage dans le commerce (pour les peintures métallisées, l'application préalable d'un enduit cellulosique est recommandée). Pour les peintures polyuréthane ou à base de caoutchouc chloré : appliquer au préalable un enduit époxy.

. À utiliser partout où la rouille se forme :
- clôtures, grilles, portails
- véhicules en tout genre
- machines, outillage
- constructions métalliques.

. Le conditionnement aérosol facilite l'application partout où l'accès est difficile.

Préparation des fonds

Éliminer la rouille friable.
Enlever les éventuelles traces d'huile ou de graisse avec un solvant.
En aérosol : masquer les parties à protéger.

Mode d'emploi

Bien agiter le flacon avant emploi.
Application au pinceau.
Température idéale d'application : entre + 10°C et + 25°C.
Pour utilisation au pistolet, possibilité de dilution à 5 % d'eau maximum. Sur carrosseries, pour obtenir des surfaces parfaites, les inégalités peut être compensées par une fine couche de mastic cellulosique ou époxy.
Pour l'aérosol, l'agiter durant 2 à 3 minutes pour bien homogénéiser le produit. Pulvériser à 25 cm de distance en 2 ou 3 couches. Après usage, retourner l'aérosol et appuyer sur la valve pour la purger, jusqu'à la sortie du gaz seul.

Aspect du feuil sec

Couche noire tendue et lisse.

Pouvoir couvrant

Flacon : 6 à 8 m² au litre
Aérosol : jusqu'à 1 m.

Composition

. Flacon : émulsion aqueuse mono-composante à base de tannin et de résine synthétique
. Aérosol : solution mono-composante à base d'acide gallique et de résine acrylique.

Séchage

À 15-20° C et humidité ≤ 70 %.
. Flacon :
Sec : 30 mn – entre 2 couches : 1 h – recouvrable : 18-24 h
. Aérosol :
Sec : 15 mn – entre 2 couches : 15 mn – recouvrable : 3 h.

Nettoyage du matériel

Rinçage à l'eau additionnée d'un détergent.

Principales caractéristiques

. Non polluant grâce à son système aqueux en flacon, son gaz propulseur butane propane en aérosol et à sa composition pauvre en solvants. Sans plomb ni Chromate.
. N'attaque pas les laques ou peintures.
. Densité : 1.03 pour le flacon – 0.75 pour l'aérosol.
. Viscosité DIN 53224 : 4.50 mn pour le flacon, 13 secondes pour l'aérosol.
. L'émulsion aqueuse est sensible au froid. Stocker le flacon à l'abri du gel.

COV

Valeur limite UE de ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum : 90 g/l de COV.

Conditionnement / Gencod

Blister 100 ml	3256611080031
Aérosol 200 ml	3256611080017
Flacon 250 ml	3256611080048
Flacon 500 ml	3256611080062

PEINTURES TECHNIQUES JULiEN

ICI Paints Déco France . Centre d'Affaires Objectif
2, rue Louis Armand . 92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 46 88 32 35 . infoconso@cepjulien.fr
Guide gratuit sur demande

Mars 2009

Les indications contenues dans cette notice ont été établies pour votre information et réalisées avec un souci permanent d'objectivité. Elles pourront être modifiées en cas d'évolution technique de ce produit.